



RC、GRC 用高功能防護劑產品 CTS361 介紹



- 應用：RC、GRC 系列浮雕、假山、花台、圍牆、地磚、帷幕、牆版、隔音牆、造型版、造型線版、羅馬柱等複製品防護。
- 特性：單成分高滲透性微白乳液、兼具耐水、耐候、抗鹼性。
- 色澤：微白乳液。
- 粘度：10~20 CPS
- 表面乾燥：5~15 分
- 完全硬化：24 小時內

- 塗裝間隔：每道約 20~30 分
- 建議塗裝道數：約 2~3 次
- 用量：約 0.15~0.3kg/m²
- 可加水比例：0~10%
- 塗佈方式：噴塗、滾塗、刷塗
- 保存期限：出廠後六個月內



- 操作方式：
 - 1、確定 RC、GRC 已乾燥，並清除污物、灰塵。
 - 2、先將 361 搖盪均勻再倒出，可適量加水 0~10% 後攪拌均勻。
 - 3、可以用噴槍噴塗，也可以使用滾輪、毛刷塗佈。
 - 4、如果 RC、GRC 表面愈粗糙，相對使用量需增，也就是塗裝次數需增加。
 - 5、待表面乾燥後即可再塗裝一道。
 - 6、溫度會影響表面乾燥與硬化時間，建議雨天及 15°C 以下不要塗裝。