



慶泰樹脂

優面漆

URE-007色/N-750

一、簡介：

優面漆 URE-007 係精選耐候樹脂及顏料，藉由聚異氰酸酯硬化而成的二液型、耐候覆蓋型聚氨基甲酸酯面漆。

二、特性：

1. 耐候性優。
2. 耐磨性、耐衝擊性優。
3. 耐水、耐酸鹼性佳。
4. 不容易老化變黃，塗膜持久性優。

三、用途：

1. 適作為鋼、鐵構造物，橋樑及化學設備管道之保護塗料。
2. 廣泛用於木材、水泥、石棉板及非鐵金屬的保護裝飾塗裝。



四、物性：

1. 顏色：可選擇
2. 光澤：有光
3. 黏度：70~100ku
4. 固體含量：65%
5. 塗佈量：25 m²/Gal
6. 乾燥時間：指觸 1 小時，堅結 16 小時，完全硬化 7 天
7. 耐熱性：100°C
8. 表面處理：底塗表面之污垢、雜物須清除乾淨
9. 混合比例：主劑 URE-007 / 硬化劑 N-750 = 7 / 1
10. 塗裝方式：無氣噴塗、空氣噴塗、刷塗
11. 調薄劑：PU-Thinner(PU 稀釋劑)
12. 塗裝間隔(30°C)：5 天內

五、注意事項：

1. 實際塗佈量視施工方式、環境條件及被塗物表面狀況而定。
2. 調薄劑可做為稀釋及清潔工具用。
3. 被塗物表面溫度，須高於露點 3°C 以上才可施工。
4. 主劑與硬化劑請依指示配比攪拌均勻。
5. 硬化劑易和水氣反應而膠化變質，故桶蓋務必蓋緊。

 慶泰樹脂化學股份有限公司

總公司：台中縣大甲鎮幼獅工業區工二路 50 號

洽詢專線：04-26816835-9

傳真：04-26811361、04-26811329

網址：<http://www.chingtai-resins.com.tw>

E-MAIL：service@chingtai-resins.com.tw

台北營業所：TEL：02-22392356 FAX：02-22392357

高雄營業所：TEL：07-7497891 FAX：07-7497893