



# 慶泰樹脂

## 優面漆

URE-007色/N-750

### 一、前言 Instruction :

優面漆 URE-007 係精選耐候樹脂及顏料，藉由聚異氰酸酯硬化而成的二液型、耐候覆蓋型聚氨基甲酸酯面漆。

URE-007/ N-750 is a two component, solvent-based, polyurethane resin system , comprising pigmented base and hardener , specifically formulated to protect concrete and steel.



### 二、特性 Features :

1. 耐候性優。  
Excellent weather resistance.
2. 耐磨性、耐衝擊性優。  
Excellent abrasion & impact resistance.
3. 耐水、耐酸鹼性佳。  
Excellent water resistance & acid, alkaline resistance.
4. 不容易老化變黃，塗膜持久性優。  
Non yellowing and long term durability.

### 三、用途 Usages :

1. 適作為鋼、鐵構造物，橋樑及化學設備管道之保護塗料。  
Suitable for steel, metal structures, bridges and pipelines of chemical plant protective coating.
2. 廣泛用於木材、水泥、石棉板及非鐵金屬的保護裝飾塗裝。  
Widely used in wood, cement, asbestos, and the protection of non-ferrous metal decorative coating.

#### 四、物 性 Physical properties :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 顏色<br>Appearance             | 可選擇<br>Available in various colours              |
| 光澤<br>Gloss                  | 有光<br>Glossy                                     |
| 黏度<br>Viscosity              | 70 ~ 100 ku<br>70 ~ 100 ku                       |
| 固體含量<br>Solid content        | 65 %<br>65 %                                     |
| 指觸乾燥時間<br>Tack free time     | 1 小時<br>1 hr                                     |
| 堅結時間<br>Curing time          | 16 小時<br>16 hrs                                  |
| 完全硬化<br>Full cure            | 7 天<br>7 days                                    |
| 耐熱性<br>Heat resistance       | 100°C<br>100°C                                   |
| 塗裝方式<br>Grade                | 無氣噴塗、空氣噴塗、刷塗<br>Airless spray, air spray, brush. |
| 調薄劑<br>Thinner               | PU 稀釋劑<br>PU-Thinner                             |
| 塗裝間隔<br>Recoating time(30°C) | 不可超過 5 天<br>DO NOT over 5 days                   |

#### 五、注意事項：

1. 實際塗佈量視施工方式、環境條件及被塗物表面狀況而定。

The coverage rate will depend on the condition of the surface.

2. 調薄劑可做為稀釋及清潔工具用。

All tools and equipment can be cleaned with PU thinner.

3. 被塗物表面溫度，須高於露點 3°C 以上才可施工。

Substrate temperature must be 3°C above dewpoint.

4. 主劑與硬化劑請依指示配比攪拌均勻。

Strictly follow mix ratio recommendations

5. 硬化劑易和水氣反應而膠化變質，故桶蓋務必蓋緊。

Precaution should be taken to close immediately the Hardener component since the Hardened is very sensitive to atmosphere moisture.



**慶泰樹脂化學股份有限公司**

總公司：台中縣大甲鎮幼獅工業區工二路 50 號

洽詢專線：04-26816835-9

傳真：04-26811361、04-26811329

網 址：<http://www.chingtai-resins.com.tw>

E-MAIL：[service@chingtai-resins.com.tw](mailto:service@chingtai-resins.com.tw)

台北營業所：TEL：02-22392356 FAX：02-22392357

高雄營業所：TEL：07-7497891 FAX：07-7497893