

MF-125



產品介紹

單液型PU鋪設材，為濕氣硬化彈性鋪設材料，相較傳統雙液型PU，可免除混合攪拌程序，開封即可使用，適合鏟塗及耙塗施工作業。

自流平性佳、更兼具優異的彈性、耐水性、黏著性、耐龜裂及耐浸水特性。硬化後形成堅韌彈性塗膜，具有鋪設整平、防水防護及素地修復彌封裂縫滲透之功效。

應用領域

- ✓ 運動場鋪設材：
運動地坪、球場、跑道..等多功能鋪面。
- ✓ 室內外彈性地床防水層：
停車場、步道、廣場、體育館..等地坪保護或鋪設。
- ✓ 防水工程：
大廈、民宅、露臺、廠辦等。
- ✓ 防滲工程：
內外牆壁、建築物地基、地下室防滲。

施工方法


- ① 素地表面應乾燥、堅實、平整，底漆須塗佈一次以上確實封孔。
- ② 素地裂縫、凹陷請先批補。
- ③ 開封後以鏟刀、耙刀工具施工，需施作兩道達到最佳防水效果。
- ④ 完成後需上塗面漆，以達到耐候、耐久防護及防水美化效果。



耐水性優異



抗龜裂



便利易施工

產品性質

項 目	參考數值
操作黏度(CPS/25°C)	2,000~4,000
可操作時間(25°C)	90分鐘以內
塗裝間隔(25°C)	12小時以上
完全硬化時間	7天
比重	1.50 ± 0.03
抗拉強度(kgf/cm ²)	35 ↑
撕裂強度(kgf/cm)	15 ↑
伸長率(%)	500 ↑
蕭氏A型硬度	47 ± 3

註：上述數據為理論值，實際值依素地、環境狀況有所差異。

產品包裝

MF-125 (20 KG × 1包) / 圓塑桶。

顏色：綠色、紅棕色

置放室內乾燥通風陰涼處，保存期限為一年。

注意事項

- 不應在潮濕、污染或粉化的水泥素地底層施工。
- 環境溫度低於15°C時，天候情形為陰雨或相對溼度85%以上時，應避免施工。
- 底漆須塗佈一次以上確實封孔。
- 材料儲存環境避免潮濕與日照。
- 各項工具使用完畢後，必須立即用PU Thinner清洗。



慶泰樹脂化學股份有限公司

總公司：437103台中市大甲區工二路50號
洽詢專線：TEL：04-26816835 FAX：04-26811361

網 址：<https://www.chingtai-resins.com.tw>
E-mail：service@chingtai-resins.com.tw
台北營業所：TEL：02-22392356 FAX：02-22392357
高雄營業所：TEL：07-7497891 FAX：07-7497893

