



慶泰樹脂



TC-055 環氧樹脂面漆

TC-055具有易施工、耐沾污、易清潔的特性，且兼具優異的耐酸鹼及抗鹽霧侵蝕等防護功效，適用於室內裝飾塗裝。



■ **特 性**：符合CNS 4938 第二種環氧樹脂面漆之國家標準。

■ **同系列產品色系**：紅、黃、綠、藍、黑、白。

■ **包裝與儲存**：

- TC-055 主劑：10kg/桶
- TC-051B 硬化劑：2kg/桶
- 保存期限：12個月



環保無毒



耐衝擊



耐化學性

(材料應完全密封並置於陰涼乾燥之處，避免日曬雨淋，於保存期限內用畢。)



■ 使用說明

- ① 施工前應將素地表面之雜質、塵埃、油渣等去除乾淨。
- ② 素地地面要求乾燥、堅實、平整為原則，排水口與裂縫應事先進行填補。
- ③ 素地先以底漆進行全面性塗佈。
- ④ 主劑使用前須攪拌均勻。
- ⑤ 主劑與硬化劑請依使用配比均勻混合後，方可進行塗佈。

■ 注意事項

- ① 環境溫度低於15°C時，或天候情形為陰雨、相對溼度85%以上時，應避免施工。
- ② 施工時應佩帶防護用具，如手套、口罩等，若不小心沾附皮膚，請用布擦拭後以清潔劑清洗之即可。
- ③ 施工時請保持空氣流通，尤其在密閉環境施工時，應使用通風設備加強空氣之流通，避免獨自一人施工，防止危害發生。
- ④ 產品施作時嚴禁自行添加溶劑及其他物質。
- ⑤ 塗佈施工作業中，請遠離火源，嚴禁吸煙、飲食，並保持空氣流通。
- ⑥ 施工期間，如發生泡水、雨淋、落塵沾附、層間間隔時間過長等，表面應確實研磨拋除，並清潔擦拭乾淨後施作底漆，重新活化層間界面，可避免接著不良、脫層的情形發生。
- ⑦ 各項工具使用完畢後，必須立即用EP Thinner清洗。

■ 基本性質

試驗項目	試驗結果
混合比例(重量比)	主劑：硬化劑 = 5 : 1
單道塗佈量	0.2~0.3kg/m ²
指觸乾燥時間(25°C)	1小時以內
塗裝間隔(25°C)	12~16小時
建議塗佈道數	兩道以上
施工方式	刷塗、滾塗、噴塗

註：上述數據為理論值，實際值依素地、環境狀況有所差異。

