



慶泰樹脂



國際中經協會認證

國際經銷協會認證

正字標記

環境管理認證

國家製石獎

國際品質認證

台灣精品

優面漆 URE-007

一、前言 Instruction :

優面漆 URE-007 係精選耐候樹脂及顏料，藉由聚異氰酸酯硬化而成的二液型、耐候覆蓋型聚氨基甲酸酯面漆。

URE - 007 is a two component, solvent-based, polyurethane resin system. This product comprises pigmented base and hardener. It is specifically formulated to protect concrete and steel surfaces and to display an excellent weather resistance.



二、特性 Features :

1. 耐候性優。
Excellent weather resistance.
2. 耐磨性、耐衝擊性優。
Excellent abrasion and impact resistance.
3. 耐水、耐酸鹼性佳。
Waterproofing, excellent acid and alkaline resistance.
4. 不容易老化變黃，塗膜持久性優。
Non-yellowing and long-term durability.

三、用途 Usages :

1. 適作為鋼、鐵構造物，橋樑及化學設備管道之保護塗料。
Protective coating material for steel , metal structures, bridges and pipelines of chemical plant.
2. 廣泛用於木材、水泥、石棉板及非鐵金屬的保護裝飾塗裝。
Widely applied to wood, cement, asbestos and the protection of non-ferrous metal decorative coating.

四、物 性 Physical properties :

顏 色 Appearance	可選擇 Optional (Available in various colors)
光 澤 Gloss	有光 Glossy
固體含量 Solid content	65%
塗 佈 量 Coverage	0.2~0.3kg / m ²
乾燥時間 Curing time	指觸 1 小時，堅結 16 小時，完全硬化 7 天 Tack free: 1 hour ; Initial cure : 16 hours ; Full cure : 7 days
耐 熱 性 Heat resistance	100 °C
表面處理 Surface Preparation	底塗表面之污垢、雜物須清除乾淨 Surface should be clean, free from oil and grease.
混合比例 Mixing ratio	URE-007 主劑 / URE-007 硬化劑= 7 : 1 Component A (URE-007) / Component B (URE-007 Hardener) = 7 : 1
塗裝方式 Grade	無氣噴塗、空氣噴塗、刷塗 Airless spray, air spray or brush
調 薄 劑 Thinner	PU 稀釋劑 PU thinner
塗裝間隔 (30°C) Recoat time at 30°C	3 天 3 days

五、注意事項：

1. 實際塗佈量視施工方式、環境條件及被塗物表面狀況而定。

The coverage will depend on the condition of the surface.

2. 調薄劑可做為稀釋及清潔工具用。

All tools and equipments can be cleaned up by PU thinner.

3. 被塗物表面溫度，須高於露點 3°C 以上才可施工。

Substrate temperature must be above 3°C (dew point).

4. 主劑與硬化劑請依指示配比攪拌均勻。

Mix the main agent and hardener thoroughly by the mixing ratio is recommended.

5. 硬化劑易和水氣反應而膠化變質，故桶蓋務必蓋緊。

Hardener must be stored in tightly sealed containers after use.



慶泰樹脂化學股份有限公司

網 址：<http://www.chingtai-resins.com.tw>

總 公 司：台中市大甲區日南幼獅工業區工二路 50 號

E-MAIL：service@chingtai-resins.com.tw

洽詢專線：04-26816835-9

台北營業所：TEL：02-22392356 FAX：02-22392357

傳真：04-26811361、04-26811329

高雄營業所：TEL：07-7497891 FAX：07-7497893